

ABC ADAMAS

METSELWERKSANERING - WAPENINGEN - ACCESSOIRES

POWERED BY TOTALWALL 

ANKERMORTEL

Deze mortel is een één componenten, cement gebonden mortel speciaal geschikt voor verankeringsdoeleinden. De poedercomponent is gebaseerd op een mix van Portlandcement met een hoge kwaliteit silica zand aangevuld met een mengsel van polymeer additieven.

Indien de poedercomponent gemengd wordt met de opgegeven hoeveelheid schoon water wordt een met een mortelpistool verpompbare mortel geproduceerd.

Kenmerkende eigenschappen bij 20°C

Druksterkte:

1 Dag	7 Dagen	14 Dagen
20N/mm ²	45N/mm ²	50N/mm ²

Hecht-en buigsterkte

7 Dagen	28 Dagen
5N/mm ²	10N/mm ²

Kleur: Cement grijs

Korrel: 0- 0.5 mm

Open tijd: 60 minuten

Krimp: geen krimp/ lichte uitzetting

Geproduceerd volgens kwaliteitssystemen:

BS EN ISO 9001:2008

Getest volgens de betreffende onderdelen BS 6319 en EN 12930

Gebruiksaanwijzing:

Gaten en sleuven dienen met lucht schoon geblazen te worden en hierna gespoeld te worden met water.

Verpakking	2.5kg	5.0kg	10 kg
Water	0.5 liter	1.0 liter	2.0 liter

Mix de hele verpakking in één keer!

Giet de hierboven getoonde vereiste hoeveelheid water in een geschikte kuip/emmer. Voeg de mortel tijdens het mixen langzaam toe. Het gebruik van een

trage mortelmixer met een hoog draaimoment wordt aanbevolen. Nadat alle poeder is toegevoegd nog 2 minuten mixen zodat een homogene mix ontstaat.

Vul de huls van het mortelpistool en breng de mortel in de voeg aan. Plaats nu de wapening en duw deze licht aan zodat deze compleet in de mortel ligt. Breng hierna nog een laag mortel over de wapening aan en strijk dit m.b.v. bijvoorbeeld een voegijzer glad zodat er voldoende ruimte blijft om na uitharding van de mortel (1 dag) de voeg af te werken met voegspecie.

Elke vulling van het mortelpistool moet binnen 5 minuten worden gebruikt ter voorkoming van het verdikken. De mortel in de emmer dient telkens voor het vullen van het mortelpistool te worden gemengd. De mortel zal na het aanbrengen licht gaan uitzetten en zodoende optimale hechting aan zowel de steen als de toegepaste verankering geven.

De mortel mag alleen worden toegepast bij temperaturen tussen **5°C en 35°C**.

Bij het aanbrengen van de mortel bij hoge temperaturen dient te worden voorkomen dat de mortel de eerste drie dagen uit kan drogen.

Voorzorgsmaatregelen:

De mortel is, indien gemengd met water, alkalisch en mag niet in contact met de huid of ogen komen. Vermijd inademing van stof tijdens het mengen en draag een veiligheidsbril stofmasker en handschoenen. Indien de mortel in contact met de ogen komt dan onmiddellijk met veel schoon water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Volledige gegevens m.b.t. de gezondheid en veiligheid is opgenomen in het verkrijgbare veiligheidsblad.

Bewaarsadvies:

De mortel heeft een houdbaarheid van 12 maanden indien bewaard in droge omstandigheden bij een temperatuur tussen **5°C en 35°C**. Opslag bij hogere temperaturen een hoge luchtvochtigheid kan de houdbaarheid verminderen.

ABC-ADAMAS GmbH
Tingietersstraat 20
8601 WJ SNEEK
www.abcadamas.nl

Contact
Tel: 085-4011320
Fax: 085-4011321
info@abcadamas.nl

Bank
ABN AMRO Bank
IBAN NL74ABNA0448520729

KVK Lwd: 55180590
Btw Nr: NL 851597683B01